



# MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.

Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

Telephely: H-2040 Budaörs, Garibaldi u. 8.

www.muszerautomatika.hu

e-mail: mautom@muszerautomatika.hu

## MŰSZAKI ADATLAP

### MANTI Primer fix tapadásjavító koncentrátum

**Összetétel:** Vizes diszperziós kötőanyag, víz, adalékanyagok (hígítást igényel)

**Kiszerezés:** 10 liter

**Általános tulajdonságok:** A MANTI Primer fix tapadásjavító koncentrátum vizes bázisú, oldószermentes, vékony réteggént felhordható, stabil bevonatot képző mélyalapozó, tapadásjavító folyadék. Különböző kül- és beltéri nedvszívó felületeken (gipszkarton, vakolat, tégl, cserép, beton, homlokzat, lábazat, beton, stb.) tapadónként alkalmazható. Megnöveli a nedvszívó felület szilárdságát, ezáltal a festékek, diszperziós kötőanyag tartalmú glettanyagok, vakolatok tapadását. Lég- és páraáteresztő, a felületek eltérő nedvszívó hatását kiegyenlíti, ezáltal megakadályozza a festés során esetlegesen fellépő foltosodást, egyenletes tapadást biztosít a rétegek között.

**Felhasználási terület:** Porózus, szervesen alapú anyagok mélyalapozására, ásványi kötésű, mészhabarcs, gipsz és cement alapú vakolatok, beton, tégl, természetes kő felületeken tapadásjavításra.

#### **Minőségi jellemzők:**

Külső:	híg, tejfehér, homogén diszperzió
pH érték:	7,5 – 8,5
Sűrűség (23°C-on):	1,01 – 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő (23°C-on):	min. 2 óra *
Átvonhatóság (23°C-on):	min. 2 óra *
Kiadósság (1:5 hígítás esetén):	6 – 8 m <sup>2</sup> /liter

\* A száradási időt a felhordási környezet magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja!

**Tárolás, eltarthatóság:** A tárolás bontatlan csomagolásban, +5 és +25°C közötti hőmérsékleten, jól szellőző, hűvös, száraz helyen történjen. Hőhatás, direkt napfény kerülendő. Fagyveszélyes! Bontatlan csomagolás esetén a termékre a gyártó a gyártás időpontjától számított 2 év felhasználási időt szavatol.

**Alapfelület előkészítése:** Az alapfelület legyen száraz, nedvszívó, tiszta, olajos-, zsíros- és egyéb szennyeződésektől mentes. Az alapfelületet vizsgáljuk át, szükség esetén tisztítsuk meg, a laza rétegeket távolítsuk el. A nagyobb felületi mélyedéseket, repedéseket több rétegben történő gletteléssel, tapaszolással tüntessük el. Száradás után az esetleges glettelési, tapaszolási hibákat csiszolással, illetve újbóli gletteléssel, tapaszolással javítsuk.

**Felhasználás:** A koncentrátumot az alapfelület nedvszívó képességétől függően legfeljebb 1:5 arányban tiszta csapvízzel hígítva kell felhasználni. A kanna tartalmát elegyítsük megfelelő mennyiségű vízzel egy arra alkalmas edényben, majd alaposan keverjük össze. Felhordható ecsettel, hengerrel, valamint szórószal. A mélyalapozó a pórusokba teljes mértékben szívódjon be, a felületen ne képezzen fényes réteget! A felület száradási ideje az alapfelülettől és időjárástól függően általában 2 - 4 óra. Kültéren ne dolgozzunk +5°C alatti hőmérsékleten, esőben vagy tűző napsütésben!

**Szerszámtisztítás közvetlen használat után:** Vízzel.

**Veszélyességi besorolás:** Egészségre és környezetre nem veszélyes. Alkalmazása során a biztonsági adatlapban meghatározottak szerinti egyéni védőfelszerelést kell viselni. Környezetbarát termék, felhasználása során nem keletkezik veszélyes hulladék.

**EU határérték erre a termékre (A / h):** 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:  
valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.

**Kiegészítő címke elemek:**

**EUH208** 1,2-Benzizotiazol-3 (2H)-on-t, pirition-cinket, valamint 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**EUH210** Kérésre biztonsági adatlap kapható.

**Biztonsági előírások:** Nem tűzveszélyes! Fagyveszélyes!

**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve.

**Minőségbiztosítás és vizsgálat:** A termék első típusvizsgálati besorolását az ÉMI TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztálya végezte az MSZ EN 1062-1:2007 szabvány szerint. Jegyzőkönyv sorszáma: R-1274859-M.

**Gyártó:** **Műszer Automatika Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
H-2040 Budaörs, Komáromi utca 22.  
Tel: +36-23-365-280; e-mail: [mautom@muszerautomatika.hu](mailto:mautom@muszerautomatika.hu)

**Jogi nyilatkozat:** Az itt szereplő információk a jelenlegi ismereteink, legjobb tudásunk alapján állítottuk ki (jóhiszeműen jártunk el). A Műszer Automatika Kft. nem felelős a MANTI Primer fix bevonaton véletlenül, akaratlanul kialakult, illetve a rosszul vagy nem megfelelően felhordott károsodásokért.